

Beispielhafte Ausführungsempfehlungen für Nassräume

Bauteil	Norm	Einwirkungs- klasse	Unterkon- struktion	Abdichtungs- schicht	Verarbeitung
Wand- und Boden- flächen in häus- lichen Bädern	DIN 18534	W0-I bis W2-I R0-I bis R3-I	Beton oder Mauerwerk Voranstrich (Emulsion)	Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungs- bahn KSK	vollflächig selbstkleben
				Kaltselbstklebende Polymerbitumen- bahn mit Träger- einlage PYE-KTG KSP-2,8 oder PYE-KTP KSP-2,8	teil- oder vollflächig selbstkleben, Wand vollflächig selbstkleben
				Elastomerbitumen- Schweißbahn PYE PV 200 S5 oder PYE G 200 S4	lose, teil- oder vollflächig schweißen, Wand vollflächig schweißen
			Beton oder Mauerwerk; Schutzlage	1-lagige, homogene Kunststoff- Dichtungsbahn BA PVC-P-BV 1,5	lose verlegt
			Trockenaus- bau (Wand- anschluss) Geeigneter Primer	Kaltselbstklebende Bitumen-Dichtungs- bahn mit HDPE- Trägerfolie KSK	vollflächig selbstkleben
				Kaltselbstklebende Polymerbitumen- bahn mit Trägerein- lage PYE-KTG KSP-2,8 oder PYE-KTP KSP-2,8	teil- oder vollflächig selbstkleben, Wand vollflächig selbstkleben
			Trockenaus- bau (Wand- anschluss)	Anschlussbleche für homogene Kunst- stoff-Dichtungsbahn BA PVC-P-BV-1,5	mechanisch befestigt und verklebt
Duschen und Duschanlagen in Sport- und Gewerbestätten	DIN 18534	W2-I bis W3-I R0-I bis R3-I	Beton oder Mauerwerk Voranstrich (Emulsion)	Kaltselbstklebende Polymerbitumen- bahn mit Träger- einlage PYE-KTG KSP-2,8 oder PYE-KTP KSP-2,8 und Elastomerbitumen- Schweißbahn PYE-PV 200 S5	teil- oder voll- flächig selbst- kleben, Wand vollflächig selbstkleben
				1-lagige, homogene Kunststoff-Dich- tungsbahn BA PVC-P-BV-1,5	lose verlegt
				Elastomerbitumen- Schweißbahn PYE G 200 S4 und Elastomerbitumen- Schweißbahn PYE PV 200 S5	lose, teil- oder vollflächig schweißen, Wand vollflä- chig schweißen
			Beton oder Mauerwerk; Schutzlage	1-lagige, homogene Kunststoff-Dich- tungsbahn BA PVC-P-BV-1,5	lose verlegt
Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäsche- reien, Brauereien, usw.)	DIN 18534	W3-I R0-I bis R3-I	Beton oder Mauerwerk; Schutzlage	1-lagige, homogene Kunststoff-Dich- tungsbahn BA PVC-P-BV-1,5*	lose verlegt

* Abdichtungsflächen mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen, die bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen sind.