

Klebmassen und Deckaufstrichmittel, heiß zu verarbeiten

Klebmassen und Deckaufstrichmittel		Massenanteil an löslichem Bindemittel %	Erweichungspunkt des Bindemittels * °C	Kältebiegsamkeit nach Fraaß °C
Air-rectified Bitumen nach DIN EN 13305	Ungefüllt	≥ 99	80 bis 125	Keine Anforderung
	Gefüllt **	≥ 50	80 bis 125	Keine Anforderung
Polymerbitumen in Anlehnung an DIN EN 14023	Ungefüllt	≥ 99	≥ 100	≤ -22
Prüfung nach		DIN EN 12697-1	DIN EN 1427	DIN EN 12593

* Bei gefüllten Massen am extrahierten Bindemittel gemessen

** Mineralische Füllstoffe aus nicht quellfähigen Gesteinsmehlen und/oder mineralischen Farbstoffen mit einem Massenanteil von mindestens 30 %.