

Abdichtung von Bewegungsfugen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Metallbändern nach DIN 18533-2 bei W1-E und W3-E

Verformungs- klasse	Schleppstreifen mm	Verstärkungsstreifen		
		Anzahl	Breite mm	Art
VK1-E	optional 200	–	–	–
VK2-E	200	1	300	• Polymerbitumen- und Bitumenbahnen¹⁾ mit Trägereinlagen aus Polyestervlies oder Kombinationsträger mit überwiegenden Polyesteranteil (KTP)
VK3-E				
VK4-E	300	2	erste Lage: 300 zweite Lage: 500	• Kupferband²⁾, Dicke ≥ 0,1 mm • Edelstahlband²⁾, Dicke ≥ 0,05 mm • Kaltselfstklebende Bitumendichtungsbahn mit HDPE-Trägerfolie (KSK)³⁾
VK5-E				

1) Der Bahnentyp muss der Flächenabdichtung entsprechen.
 2) Nur bei einer Abdichtung mit nackten Bitumenbahnen und Dachdichtungsbahnen.
 3) Nur bei einer Abdichtung mit KSK-Bahn.