

Abdichtung von Bewegungsfugen mit Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Metallbändern nach DIN 18533-2 bei W2.1-E und W2.2-E

Verformungsklasse	Verstärkungsstreifen		
	Anzahl	Breite mm	Art
VK1-E	1	500	Polymerbitumen- und Bitumenbahnen¹⁾ mit Trägereinlagen aus Polyestervlies oder Kombinationsträger mit überwiegenden Polyesteranteil (KTP)
VK2-E	2	500	
VK3-E	2	500	- Polymerbitumen- und Bitumenbahnen¹⁾ mit Trägereinlagen aus Polyestervlies oder Kombinationsträger mit überwiegenden Polyesteranteil (KTP) - Kupferband²⁾, Dicke $\geq 0,2$ mm - Edelstahlband²⁾, Dicke $\geq 0,05$ mm
VK4-E	3	500	
VK5-E	4	500	

1) Der Bahnentyp muss der Flächenabdichtung entsprechen

2) Nur bei einer Abdichtung mit nackten Bitumenbahnen und Dachdichtungsbahnen.