

**Abdichtung von Bewegungsfugen mit Kunststoff- und Elastomerbahnen
nach DIN 18533-2 bei W2.1-E und W2.2-E**

Verformungsklasse	W2.1-E	W2.2-E
VK1-E	Verstärkungstreifen aus 2 La- gen Kunststoff- oder Elastomer- bahn in Dicke der Flächenab- dichtung, mindestens 300 mm breit oder außenliegendes min- destens 4-stegiges Fugenband*	Außenliegendes mindestens 4-stegiges Fugenband* oder Sonderkonstruktion
VK2-E bis VK5-E	Sonderkonstruktion	Sonderkonstruktion

* Außenliegende 4-stegige Fugenbänder müssen mit der Abdichtung verschweißt werden.
Es sind Fugenbänder aus PVC oder FPO entsprechend der gewählten Kunststoffdichtungsbahn der
Flächenabdichtung zu verwenden.